



INSTYTUT CHEMICZNEJ  
PRZERÓBKI WĘGLA



1955-2016

## **Analiza możliwości wykorzystania analizy termograwimetrycznej do szybkiego oznaczania strat prażenia w popiele lotnym**

Martyna Tomaszewicz, Michalina Kotyczka-Morańska,  
Jarosław Zuwała, referuje Tomasz Radko

# Plan prezentacji

---

- Wprowadzenie – LOI strata prażenia
- Metodyka oznaczenia
- Charakterystyka badanego popiołu
- Wyniki badań termogravimetrycznych
- Wnioski

# Loss-on-Ignition – strata prażenia

---

Oznaczenie straty prażenia (ang. loss on ignition) jest parametrem służącym do określenia zawartości niespalonego węgla w stałych produktach spalania

Parametr ten jest zatem bardzo istotny dla oceny:

- efektywności procesu spalania
- możliwości zastosowania popiołu lotnego jako dodatku do betonu

# Loss-on-Ignition – straty prażenia metodyka oznaczania



ASTM  
INTERNATIONAL


ASTM D7348-13 Standard Test Methods for Loss on Ignition (LOI) of Solid Combustion Residues



POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

PN-EN 196-2:2013 Metody badania cementu -  
Część 2: Analiza chemiczna cementu

PN-G-04528-02:1977 Paliwa stałe -- Oznaczanie  
składu chemicznego popiołu -- Oznaczanie strat  
przy prażeniu







kryterium zakończenia pomiaru – **niezmiennosc masy próbki**



**Problem – CZAS**

# Loss-on-Ignition – strata prażenia metodyka oznaczania

Oznaczenie straty prażenia polega na określeniu ubytku masy suchej próbki wyprażonej do stałej masy w określonej temperaturze w atmosferze utleniającej umożliwiającej zupełne spalenie pozostałości węglowej (karbonizatu).




# Charakterystyka badanego popiołu


## - skład chemiczny

Parametr	10 01 02 Popiół lotny
Zawartość wilgoci, $W^a$ , %	0,3
Zawartość pierwiastka węgla, $C_t^a$ , %	4,3
Zawartość tlenku krzemu, $SiO_2$ , %	51,8
Zawartość tlenku glinu, $Al_2O_3$ , %	26,82
Zawartość tlenku żelaza (III), $Fe_2O_3$ , %	7,01
Zawartość tlenku wapnia, $CaO$ , %	3,41
Zawartość tlenku magnezu, $MgO$ , %	2,41
Zawartość tlenku fosforu (V), $P_2O_5$ , %	0,4
Zawartość tlenku siarki (VI), $SO_3$ , %	0,64
Zawartość tlenku manganu $Mn_3O_4$ , %	0,08
Zawartość tlenku tytanu, $TiO_2$ , %	1,27
Zawartość tlenku baru, $BaO$ , %	0,13
Zawartość tlenku strontu, $SrO$ , %	0,06
Zawartość tlenku sodu, $Na_2O$ , %	1,35
Zawartość tlenku potasu, $K_2O$ , %	2,88

# Dyfraktogram rentgenowski próbki popiołu lotnego wraz z dopasowaniem odpowiednich faz



# Krzywe TG dla popiołu ogrzewanego zgodnie z różnymi programami temperaturowymi



Procedura	ASTM D7348-13	TG Test 1	TG Test 2	TG Test 3
Oznaczona wartość LOI, % mas.	5,46	5,24	5,17	5,12



# Wnioski

---

1. Analiza przebiegu krzywych termogravimetrycznych pozwoliła na modyfikację programu temperaturowego, tak by końcowy wynik był osiągany w czasie krótszym niż 30 minut.
2. Na podstawie przeprowadzonych testów można stwierdzić, że analiza termogravimetryczna pozwala na szybkie oznaczenie strat prażenia popiołów lotnych. Wykorzystanie tej techniki, zamiast metody klasycznej, może przyczynić się do zwiększenia stopnia ich zagospodarowania.

---

Dziękuję za uwagę